



PREMIUM 7

Ypatingai atsparūs intensyviai plovimui (1 stiprumo klasė) lateksiniai dažai vidaus darbams. Gerai dengia paviršius, neblunka.

ATSPARUMAS 1 stiprumo klasė (ypatingai atsparūs intensyviai plovimui).

BLIZGUMAS Matiniai.

SPALVA Balta. Spalvinama įvairiais atspalviais.

DENGIAMUMAS iki 14 m² dažant vieną kartą.

SKIEDIKLIS Vanduo.

NEKIMBA DULKĖS PO 1 h. (22°C 55 % RH).

GALIMA PERDAŽYTI PO 3-4 h. (22°C 55 % RH).

SAUGOJIMAS Laikyti sandarioje taroje, t° >5 °C.

IŠFASAVIMAS 1 L, 3 L, 5 L, 10 L



Išeiga



Galima paliesti



Viduje



H₂O



Perdažyti
(22°C 55 % RH)



PASKIRTIS

Labai dažnai plaunamų gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų, taip pat biurų sienoms ir luboms. Tinka tinkuotiesiems ir betoniniams paviršiams, plytomis, stiklo pluošto tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems paviršiams.

NAUDOJIMAS

Dažai pilnai paruošti naudoti. Jeigu reikia, dažus galima atskiesti vandeniui (iki 10% tūrio). Prieš dažydami gerai išmaišykite. Dažyti esant aplinkos temperatūrai (+5 +30) °C. Saugoti nuo šalčio!

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 14 m² dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršius 2 kartus.

DAŽYMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar purkštuvu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus užglaistykite smulkiagrūdžiu glaistu. Blizgius, anksčiau alkidiniai dažais dažytus paviršius pašurkštinkite švitrinio popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Prieš dažymą paviršių rekomenduojama nugaruntuoti akriliniu gruntu.

APLINKOS IR DARBO SAUGA

Nepilkite dažų į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Naudokite odos ir akių apsaugos priemones. Patekus į akis, nedelsiant nuplaukite dideliu vandens kiekiu ir kreipkitės į gydytoją. Saugokite nuo vaikų!

EKSPLOATACIJA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima plauti po 28 dienas.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.