



ARGENTUM 7

Antibakteriniai priešpelėsiniai dažai su sidabro priedais skirti sienoms ir luboms patalpose, kuriose keliami aukšti higienos reikalavimai. Dažai atsparūs intensyviai plovimui (1 stiprumo klasė), plovimo ir dezinfekavimo priemonėms.

ATSPARUMAS
BLIZGUMAS
SPALVA
DENGIAMUMAS
SKIEDIKLIS
NEKIMBA DULKĖS PO
GALIMA PERDAŽYTI PO
SAUGOJIMAS
IŠFASAVIMAS

1 stiprumo klasė (ypač atsparūs intensyviai plovimui).
Matiniai.
Balta, spalvinama įvairiais atspalviais.
iki 14 m² dažant vieną kartą.
Vanduo.
1-2 val. (22 °C 55 % RH).
4 val. (22 °C 55 % RH).
Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje.
1 L, 3 L, 10 L.



PASKIRTIS

Biocidinis produktas Argentum 7 yra skirtas apsaugoti sienas ir lubas nuo kenksmingų mikroorganizmų (bakterijų, grybų, pelėsių) augimo. Produktas gali būti naudojamas sveikatos priežiūros įstaigų, mokyklų, maisto pramonės įstaigų ir kitų visuomeninių ir gyvenamųjų patalpų, taip pat biurų sienoms ir luboms. Produktas tinka tinkuotiesiems ir betoniniams paviršiams, plytomis, dažomiems tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems paviršiams (išskyrus medinius) dažyti (teptuku, voleliu, purkštuvu).

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti tvirtas, sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus užglaistykite smulkiagrūdžiu glaistu. Naujus ir anksčiau dažytus paviršius, kuriems reikalingas ypač geras sukibimas, mažesnis įgeriamumas arba ilgesnis džiuvimo laikas gruntuokite dažais "Topcolor Premium Primer". Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašiuurkštinkite švitrinio popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Prieš dažymą paviršių rekomenduojama nugaruntuoti vienu iš "Topcolor" gruntų.

NAUDOJIMAS

Dažai pilnai paruošti naudoti. Jeigu reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį rekomenduojama dažyti neskiestais dažais. Pakartotinas dažymas atliekamas tik visiškai išdžiūvus ankstesniam sluoksniui. Prieš padengimą gerai išmaišyti. Dažyti esant aplinkos temperatūrai (+5...30) °C.

DAŽYMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar purkštuvu.

DAŽYTO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Valyti švelnia kempinėle puse vandeniu arba naudojant valiklius. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai nuplaukite švariu šiltu vandeniu. Pažeistus paviršius ar įsisenėjusias dėmes rekomenduojama uždažyti.

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 14 m² dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus. Sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo sąvybių bei dengimo metodo.

APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono 2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alergiją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines/drabužius/akių (veido)/kvėpavimo takų apsaugos priemones.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.

SERTIFIKUOTA

Produktas testuotas pagal ISO 22196 standartą Vokietijoje. Testavimo rezultatai – ryškus antimikrobinis poveikis prieš bakterijas, grybus ir pelėsi. Nacionalinis Visuomenės Sveikatos Centras prie Sveikatos Apsaugos Ministerijos suteikė biocidinio produkto autorizacijos liudijimą Nr. (10-1417.5)BSV-22019(A-10VNO603093-18-205).