


# PREMIUM FASADA SILOKSAN



Visiškai matiniai dažai su silikono priedais, pasižymintys labai geru vandens garų laidumu, atsparūs atmosferos ir UV poveikiui, gerai dengia paviršius. Dažai skirti naujiems ir anksčiau dažytiems ar tinkuotiems pastatų fasadams.

|                     |   |
|---------------------|---|
| ATSPARUMAS          | Ypač atsparūs atmosferos ir UV poveikiui.           |
| BLIZGUMAS           | Visiškai matiniai.                                  |
| SPALVA              | Balta, spalvinama įvairiais atspalviais.            |
| DENGIAMUMAS         | iki 12 m <sup>2</sup> dažant vieną kartą.           |
| SKIEDIKLIS          | Vanduo.   |
| NEKIMBA DULKĖS PO   | 1-2 val. (22 °C 55 % RH).                           |
| GALIMA PERDAŽYTI PO | 6 val. (22 °C 55 % RH).                             |
| SAUGOJIMAS          | Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje. |
| IŠFASAVIMAS         | 1 L, 3 L, 5 L, 10 L.                                |



## PASKIRTIS

Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų fasadinių paviršių dažymui. Tinka tinkuotiems ir betoniniams paviršiams, plytoms, bei kitokiems mineraliniams paviršiams.

## PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti sausas, tvirtas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus, įvairias atplaišas, nestabilias dalis, kalkes ar kreidą. Mineraliniu tinku tinkuotus paviršius dažykite praėjus ne mažiau kaip 3 savaitėm po tinkavimo, betoninius paviršius (pvz., išlieti pamatai) – po pirmojo šildymo sezono. Paviršiaus nelygumus užglaistyti tam skirtu smulkiagrūdžiu glaistu. Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašiuirkštinkite švitrinium popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Prieš dažymą paviršių rekomenduojama nugaruntuoti vienu iš „Topcolor“ gruntų.

## NAUDOJIMAS

Dažai pilnai paruošti naudoti. Jeigu reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį rekomenduojama dažyti neskiestais dažais. Pakartotinas dažymas atliekamas tik visiškai išdžiūvus ankstesniam sluoksniui. Prieš padengimą gerai išmaišyti. Dažyti esant aplinkos temperatūrai (+5...30) °C, santykinei oro drėgmei < 80 %.

## DAŽYMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar purkštuvu.

## DAŽYTO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Valyti švelnia kempinėls puse vandeniu arba naudojant valiklius. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai nuplaukite švariu šiltu vandeniu. Pažeistus paviršius ar įsisenėjusias dėmes rekomenduojama uždažyti.

## IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 12 m<sup>2</sup> dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus. Sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo sąvybių bei dengimo metodo.

## APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono 2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alergiją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines/drabužius/akių (veido)/kvėpavimo takų apsaugos priemones.

## ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.